



PRODUKTGRUPPE 500

Serie 590-05-105/MT

UV-Haptiklack, Relief, matt



Dieser UV-härtende Speziallack ermöglichen den Druck von erhabenen, matten Strukturen auf Rotations-, Zylinder- oder Flachbett-Siebdruckmaschinen. Die einzigartige Verbindung zwischen haptischer und optischer Oberfläche bietet Druckveredlern eine perfekte Möglichkeit der Abhebung von klassischen Lackierungen und eine Positionierung als Spezialist für Alleinstellungsmerkmale. Zur Realisierung optimaler Reliefstrukturen sollte ein spezielles Augenmerk auf die Druckform gerichtet werden. Neben einem relativ groben Gewebe (32-100 bis 43-80 Y PW PET 1000) kann durch gezielten Aufbau einer hohen Druckschulter ein optimiertes Haptikresultat erzielt werden.



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe

Offset

OPP-Laminat



ANWENDUNG

Einsatzgebiet

Druckveredelung (Zylinder- und Flachbett Siebdruck): Broschüren, Verpackungen, Folder, etc.



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe

32-100 bis 43-80 Y PW PET 1000

Trocknung / Härtung

350 mJ/cm² (Technigraf-Integrator)

Weiterverarbeitung

Stanzten, schneiden



HILFSMITTEL

Verdünner

Druckfertige Einstellung

Zugabemenge

-

Verzögerer

Druckfertige Einstellung

Zugabemenge

-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft

1 kg / 5 kg / 20 kg

Sonstiges

Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen.



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (07/2009)