



## PRODUKTGRUPPE 600

### Serie 660

2K-Nylon-SD-Farbe



Hochdeckende, seidengänzende Siebdruckfarbe auf Basis sehr beständiger Grundrohstoffe für den Druck von verschiedensten, synthetischen Textilien und Mischgeweben sowie dehnbare Kunststoffmaterialien wie Gummi, TPE, Soft-Touch-Oberflächen, etc. Anwenderfreundliches System im technisch-dekorativen Bereich für den langfristigen Ausseneinsatz und grafische Druckaufgaben. Da die verwendeten Basisrohstoffe gezielt für gehobene Ansprüche ausgesucht wurden, sind Aussenanwendungsmöglichkeiten genauso gegeben wie die zusätzliche Vernetzung mit entsprechenden Härtern zur Steigerung der Chemikalienfestigkeit und teilweise auch der Haftung, sowie der Wetterbeständigkeit (z. Bsp. Serie 600-HDA (Ausseneinsatz) oder Serie 600-HDI (Inneneinsatz)). Härtervernetzungen bedingen in Ausnahmefällen eine Versprödung und damit verbunden eine Haftungsver schlechterung.

Bei Anwendungen auf stark saugendem oder grobmaschigen Bedruckstoff, kann durch Einbau des Spezialadditivs Serie 10-03861 (Zugabemenge ca. 5 Gew.-%, gut eindispersieren) das Wegschlagen in den Untergrund reduziert oder unterbunden werden. Eine stärkere mechanische oder chemische Belastung sollte erst nach mindestens 72 h Ruhephase erfolgen.



#### BEDRUCKSTOFFE

Polyamid (Nylon)	Polyester-Mischgewebe	Polyacetat	Synthetische Mischgewebe
Gummi	Soft-Touch-Beschichtungen	TPE	



#### ANWENDUNG

<b>Einsatzgebiet</b>	Kunstgewebe im Werbe- und Akquisitionsbereich (Regenschirme, textile Verpackungen, Tragetaschen, u. a. m.), Markisen im Aussenbereich, vielfältige Anwendungen im Sportartikel-Segment (Taschen, Schuhe, etc.). Gummi, Soft-Touch-Beschichtungen, TPE (Vorbersuche!)
----------------------	--



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

<b>Gewebe</b>	43-80 Y PW PET 1000 bis 120-34 Y PW PET 1000
<b>Trocknung / Härtung</b>	Jet / Luft, optional Ofentrocknung
<b>Weiterverarbeitung</b>	Stanzen, schneiden, waschen



#### HILFSMITTEL

<b>Verdünner</b>	Serie 600-017	<b>Zugabemenge</b>	10 - 15 Gew.-%
<b>Verzögerer</b>	Serie 600-018	<b>Zugabemenge</b>	10 - 15 Gew.-%
<b>Härter</b>	Serie 600-HDA	<b>Zugabemenge</b>	10 Gew.-%



#### SONSTIGES

<b>Lieferbereitschaft</b>	1 kg / 5 kg / 25 kg
<b>Sonstiges</b>	Hold out Additiv Serie 10-03861 (5-10%) bei Wegschlagen oder grobmaschigen Geweben

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (01/2009)



**H. W. SANDS CORP.**

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458  
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088  
Website: www.hwsands.com