



PRODUKTGRUPPE 700

Serie 792

Hochelastische 2K-TP-Farbe



Hochdeckende, glänzende und extrem dehnbare Tampondruckfarbe auf Basis sehr beständiger Grundrohstoffe für den Druck auf unterschiedlichen Weich-Kunststoffen und Gummimaterialien. Die eingesetzten Basisrohstoffe sind gezielt für extreme Ansprüche bei industriell orientierten Druckaufgaben ausgesucht worden und zeichnen sich durch Aussenanwendungsmöglichkeiten, genauso wie höchste Chemikalienfestigkeiten bei ausgezeichneter mechanischer Beständigkeit und überragender Dehnbarkeit aus. Anwenderfreundliches System im dekorativen/technischen Bereich für höchste chemische und mechanische Belastungen sowie für den Ausseneinsatz. Unterschiedliche Möglichkeiten der Vernetzung mit entsprechenden Härtern (Serie 700-HDA, Serie 700-HDR) erlauben ein sehr vielseitiges Anwendungsspektrum mit individuellen Auslegungen. Die Serie 792 ist sowohl für den Vollflächendruck als auch für den Druck von feinsten Schriften und Linien geeignet. Die Lösemitelzusammensetzung sichert einen hoffreien Farbausdruck bei optimalem Tamponierverhalten.



BEDRUCKSTOFFE

Weich- PVC / Hart -PVC	Kautschuk- und Gummimaterialien	Polyester, beschichtet	Beschichtungen
------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Ein sehr breites Spektrum der für technische Anwendungen verwendeten Weichmaterialien, vor allem auch im Automobilbereich.
----------------------	--



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND CLICHÉ

Cliché	Gerastert
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung, optional Ofentrocknung (Härterzugabe nicht vergessen! s. u.)
Weiterverarbeitung	Applikationsüblich



HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 700-017 (offen)	Zugabemenge	10-15 Gew.-%
	Serie 700-019 (geschlossen)		10-15 Gew.-%
Verzögerer	Serie 700-018	Zugabemenge	10-15 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren Härter Serie 700-HDA / Serie 700-HDR, Mischungsverhältnis 4:1 Die resultierende Topfzeit ist farbonabhängig, immer aber > 8h



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)